



## Basic Tafelparkett - Technisches Datenblatt


Aufbau		massiv, roh auf Netz
Elementgröße		abhängig vom Muster und Stabbreite
Kanten		scharfkantig
Profilierung		glattkant (ohne seitliche Profilierung)
Gewicht		ca. 7,5 kg / qm
Holzfeuchte		7 – 11%
Fertigungsnorm		EN 13226 + 13227 je nach Stärke
Verlegung		vollflächige Verklebung
Klebstoff	Zementestrich	Voranstrich : Basic Voranstrich PU lösungsmittelfrei Klebstoff : Basic 2-K PU-Klebstoff
	Anhydritestrich	Voranstrich : Basic Voranstrich PU lösungsmittelfrei Klebstoff : Basic 2-K PU-Klebstoff
	Gussasphalt	Voranstrich : Basic Voranstrich PU lösungsmittelfrei Klebstoff : Basic 2-K PU-Klebstoff
	Verlegeplatten	Voranstrich : ohne Klebstoff : Basic 2-K PU Klebstoff
Tafelmuster		London, Berlin, Paris, Rom, Wien, Bern




**London**  
300 x 300mm (50mm Stabbreite)  
420 x 420mm (70mm Stabbreite)




**Berlin**  
300 x 300mm (50mm Stabbreite)  
420 x 420mm (70mm Stabbreite)




**Paris**  
300 x 300mm (50mm Stabbreite)  
420 x 420mm (70mm Stabbreite)



**Rom**  
350 x 350mm (50mm Stabbreite)  
490 x 490mm (70mm Stabbreite)



**Wien**  
350 x 350mm (50mm Stabbreite)  
478 x 478mm (70mm Stabbreite)



**Bern**  
340 x 340mm (50mm Stabbreite)  
478 x 478mm (70mm Stabbreite)

Lieferform	Verlegeelement (Netz)
Sortierungen	freie Sortierungen gemäß EN 13226 + 13227
Fußbodenheizung	geeignet (siehe gesondertes Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand	$R \leq 0,0475 \text{ (m}^2\text{K)/W}$
Brandschutzklasse	Cfl-S1 gemäß EN 14342 Tabelle 1 Fußnote 4

## Lamparkett auf Fußbodenheizung

Der Anforderungswert für eine Fußbodenheizungseignung beträgt  $R \leq 0,15 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  laut der Richtlinie für den Einsatz von Bodenbelägen auf Fußbodenheizungen vom deutschen Bundesverband Flächenheizungen. Lamparkett ist daher mit einem Wärmedurchlasswiderstand von  $R \leq 0,0475 \text{ (m}^2\text{K)/W}$  für die Verlegung auf einer Warmwasser-Fußbodenheizung sehr gut geeignet (gesondertes Merkblatt beachten).

## Grenzabweichungen der einzelnen Lamelle

Dicke	+/- 0,2mm
Länge	+/- 0,2mm
Breite	+/- 0,5mm
Winkelabweichung	0,2% (über die Breite gemessen)
Querkrümmung	0,5% der Breite
Längskrümmung der Breitseite	0,5% der Länge
Längskrümmung der Schmalseite	0,5% der Läng

<b>Tafelparkett Eiche QCXE</b>			
<b>Oberseite der Lamellen</b>			
<b>Merkmal</b>	<b>Exquisit</b>	<b>Natur</b>	<b>Rustikal</b>
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig	unzulässig	unzulässig
<b>Äste</b>	mind. 97% der Lamellen müssen astrein sein;  max. 3% der Lamellen dürfen gesunde Äste $\leq$ 2mm bzw. schwarze Äste $\leq$ 1mm aufweisen	gesunde Äste $\leq$ 8mm bzw. schwarze Äste $\leq$ 3mm sind zulässig	gesunde Äste $\leq$ 15mm bzw. schwarze Äste $\leq$ 10mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig	unzulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	nur leichte natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche Farbunterschiede zulässig	natürliche und auch fertigungstechnisch bedingte Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig	zulässig	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig	unzulässig	unzulässig mit Ausnahme schwarzer Fraßgang
Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.			
<b>Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)</b>			
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.			

## Tafelparkett Räuchereiche QCXE

### Oberseite der Lamellen

Merkmal	Naturrell
<b>Gesunder Splint</b>	unzulässig
<b>Äste</b>	gesunde Äste <= 15mm bzw. schwarze Äste <= 10mm sind zulässig
<b>Risse</b> (Windrisse u.ä.)	99,7% der Lamellen müssen frei von Rissen sein
<b>Rindeneinwuchs</b>	unzulässig
<b>Faserneigung</b>	uneingeschränkt zulässig
<b>Farbunterschiede</b>	natürliche und durch die Räucherung bedingte Farbunterschiede zulässig
<b>Markstrahl</b>	zulässig
<b>Schädlingsbefall</b>	unzulässig mit Ausnahme schwarzer Fraßgang

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die rohe, unbearbeitet (nicht geschliffene, bzw. oberflächenbehandelte) Oberseite der Lamelle. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 3% der Lamellen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Lamellen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

### Nicht sichtbare Seiten der Lamellen (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.